



marine paints

Nelfamar Supertop Gloss

Metaal
3
Dekverven

TM-nummer: 562

Revisiedatum: 25-04-2012

Versie: 04

Supertop glanzende afwerking

Dit is mogelijk met Nelfamar Supertop Gloss, een gemodificeerde alkydhars verf met een mooie bolle hoogglans. Door zijn specifieke samenstelling is een goede mechanische sterkte en een lang glansbehoud gegarandeerd.

Nelfamar Supertop Gloss is een alkydhars aflak met een hoge bolle glans voor buiten. Perfect toe te passen op elke denkbare, voorbehandelde, stalen en houten ondergronden boven de waterlijn zoals de opbouw, deuren en kozijnen op het schip, met een fraaie bolle hoogglans en een lang glansbehoud.

Verwerking

Nelfamar Supertop Gloss is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Nylon vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 10–12 mm) of een lakviltroller. Besnijden langs kanten of langs het glas gaat uitstekend met een goede opgebonden Patent Punt kwast met lang zacht varkenshaar. Voor kwasten en rollen mag Nelfamar Supertop Gloss 0-5% worden verdund met Nelfasol Verdunner 3210. Nelfamar Supertop Gloss is ook uitstekend te verspuiten met Airless of Airmix apparatuur. Het verdient de voorkeur om alle voorkomende ondergronden vooraf te behandelen met het voor die ondergrond geschikte product.

Eigenschappen

Nelfamar Supertop Gloss is een gemodificeerde alkydhars aflak met een zeer goede vloeïing. Door deze goede vloeïing en de bolle hoogglans kan een mooi en strak resultaat worden verkregen, juist op gladde metalen panelen.

Kenmerken

- Hoge glans
- Lang glansbehoud
- Uitstekend weer- watervast
- Goed vloeïend
- Op elke voorbehandelde ondergrond

Verpakkingen en kleuren

Nelfamar Supertop Gloss is verkrijgbaar in 1L, en 2,5L verpakkingen in Sneeuw wit, Diepzwart en kleuren via het Industriële kleurenmengsysteem.





marine paints

Nelfamar Supertop Gloss

Metaal
3
Dekverven

TM-nummer: 562

Revisiedatum: 25-04-2012

Versie: 04

- Productomschrijving** : Universeel hoogglanzende scheepslakverf.
- Toepassing** : Als aflak op reeds voorbehandeld metaal en hout buiten.
- Voornaamste kenmerken** : Hoge glans
Goed vloeiend
Weer- en watervast

Eigenschappen

- Basis** : gemodificeerde alkydhars.
- Kleur** : Sneeuwwit en diepzwart en kleuren uit het kleurenmengstelsel.
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,21 kg/dm³ voor lichte kleuren
ca. 0,96 kg/dm³ voor donkere kleuren
- Laagdikte** : 35 µm Droog (ca. 60 µm Nat)
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur
Kleefvrij na ca. 4 uur
- Overschilderbaar** : Na ca. 24 uur
- Glans** : hoogglanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 61 vol %
- Theor.rendement** : 16-17 m² per liter bij 35 µm droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Reinigingsverd.** : Nelfasol Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelfmarine.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF MARINE PAINTS BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

- Kwast / roller**
- Verdunning : 0-5% Nelfasol Verdunner 3210 of Nelfasol Verdunner 3216
- Airless spray**
- Verdunning : 0-5% Nelfasol Verdunner 3210
- Spuitdruk : 120-150 bar
- Spuitopening : 0,011-0,013 inch

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden dmv stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3 vervolgens goed ontvetten.

Grondlagen

Metaal:

Nelfaprime Multiprimer minimaal 2 lagen

Bijzondere informatie

Uitgehard product moeilijk ontvlambaar vgs. NEN 6065 en ISO 1716

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril
- Adembescherming : draag een geschikt masker

OPLOSMIJDELIJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO